

ALUJET PE-Baufolie

Regenerat opak

Die ALUJET PE Baufolie in der Ausführung opak wird hergestellt aus Polyethylen - Recyclate. Sie wird eingesetzt, zum Abdecken von Gütern zum Schutz vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit usw. Dieser Folientyp ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Bei einem Aussetzen des Materials der UV-Strahlung ist mit einem Abnehmen der mechanischen Eigenschaften zu rechnen.



Technische Daten

Dichte:	ca. 0,92 g/cm ³
MFI	0,3 - 1,5 g/10min
Zugfestigkeit längs:	≥ 14 N/mm ²
Zugfestigkeit quer:	≥ 12 N/mm ²
Reißdehnung längs:	≥ 200 %
Reißdehnung quer:	≥ 250 %
Dart Drop:	≥ 1,0 g/μm
Gleitreibungszahl:	0,20 - 0,60

Verarbeitung

Die Verarbeitung der ALUJET PE-Baufolie hängt vom Einsatzgebiet ab. Die Lagerung des Materials unter Einwirkung von UV-Strahlung minimiert die mechanischen Eigenschaften.

Spezifikation

Rollenbreite:	1.500-12.000 mm
Folienstärke:	0,080 - 0,500 mm



ALUJET GmbH
Ahornstrasse 16
D-82291 Mammendorf

Tel.: + 49 - 81 45 - 92 12 00
Fax: + 49 - 81 45 - 92 12 22
E-Mail: vertrieb@alujet.de
www.alujet.de